

Gamme RESTAURER

AQUAMIN

Consolidant de surface en phase aqueuse.

L'**AQUAMIN** est une solution de consolidation en phase aqueuse des matériaux de construction minéraux poreux.

Il permet de reconstituer le réseau cristallin nécessaire à la protection de la pierre, augmentant ainsi sa durée de vie et sa robustesse.

L'**AQUAMIN** a été développé afin de respecter le support tout en le consolidant. C'est pourquoi il est non filmogène, ne modifie pas la teinte, conserve la perméabilité et ne contient aucun adjuvant.

Domaine d'utilisation

L'**AQUAMIN** est destiné au traitement par minéralisation des pierres ou tout autre support minéral poreux en intérieur comme en extérieur.

Supports admissibles

Supports anciens : pierre de taille de toutes natures, brique silico-calcaires, terre cuite, béton.

Précautions particulières

Ne pas traiter les surfaces non nettoyées.

Lors d'une application par pulvérisation, prendre en compte le facteur vent.

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Avant de généraliser l'application de l'**AQUAMIN** sur une grande zone, il est recommandé de réaliser un essai sur une petite surface.

Préparation du support

Les supports doivent être nettoyés, exempts de pollution, d'encroûtements ou de salissures diverses.

La zone à traiter doit être sèche et absorbante. Elle sera protégée de la pluie pendant les 48 heures qui suivent l'application. Les supports ensoleillés en période de forte chaleur sont à éviter.

Application

L'**AQUAMIN** s'applique par pulvérisation, par brossage ou par trempage, selon l'objet et le type d'ouvrage.

Le traitement se fait en une opération. Un deuxième traitement est possible deux à trois semaines plus tard si le support le requiert. La cristallisation totale est obtenue entre 7 et 11 jours, une fois la montée en dureté obtenue.

La profondeur de pénétration varie en fonction de la porosité du support, de son altération et de la quantité de produit déposé. Elle peut atteindre plusieurs centimètres sur des supports très endommagés et très poreux.

Les travaux de maçonnerie (réparation, hydrofugation,...) devront impérativement être réalisés après application de l'**AQUAMIN**.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	10 L ou 25 L
Consommation	+/- 0,5 L/m ²
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquide transparent
Densité	1
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Brosse, pulvérisateur.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EPI

