

Spécial airless



les + produit

- + Bonne glisse
- + Bon garnissant
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin
- + Application manuelle et mécanique

Technologie Acénis

Assainit la qualité de l'air intérieur

Élimine jusqu'à 85 % des formaldéhydes dans la pièce*

Efficace dès 24h

Dépolluant même recouvert : compatible avec tout type de peinture, efficacité renforcée avec une peinture dépolluante

* Selon le rapport d'essai N°392-2016-00297201-04-05 / 392-2016-00297201-03 réalisé par un laboratoire indépendant selon la méthode d'essai ISO 16000-23



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AIRLISS G ACÉNIS

acénis
Enduit dépolluant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit dépolluant de dégrossissage et de finition en pâte à projeter
Spécial airless

Destination

Intérieur
• Lissage et égalisation des fonds

Application manuelle



Utilisation



intérieur

Épaisseur d'application



5 mm

Prêt à l'emploi

Application mécanique



machine à vis machine airless

MISE EN ŒUVRE

DILUTION Prêt à l'emploi (jusqu'à 3 % si nécessaire)

PREPARATION Malaxer avant utilisation si besoin.

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lisseuse, lame à enduire.

Machines **Machine airless** débit mini de 5 litres/min (buses à partir de 5.31).

Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la projection.

Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION 5 mm

CONSOMMATION MOYENNE 1 à 3 kg/m²
(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.


RECOUVREMENT Impression, peinture, revêtements muraux légers.

AIRLISS G ACÉNIS

acénis
Enduit dépolluant



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.
DENSITÉ	1,7 ± 0,1
pH	8,5 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'ATTENTE	
AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME	NF EN 16566
C.O.V.	< 1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur demande
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Janvier 2019

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.