


FIXXO HYDRO



PEINTURE HYDROFUGE ISOLANTE EN PHASE AQUEUSE

PROPRIÉTÉS : Isole le support de toute humidité - Stoppe la formation du salpêtre et sa réapparition - Apprêt garnissant et durcissant sur fonds poreux - Accroche sur fonds humides - Faible odeur - Impression et finition. Additif antirouille incorporé.

DESTINATION : intérieur. Bois, ciment, plâtre, ancienne peinture, goudron sec, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Satin tendu brillance 37% sous 60°
Teinte :	Blanc
Densité :	1,27 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 20 min
Sec :	1 heure
Recouvrable :	12 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 16 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	55 % +/- 2 %
Extrait Sec Volume :	43 % +/- 2 %
Rendement Moyen :	8 m ² / L pour une épaisseur de 40 µm. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	10 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT AU FEU : M1

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Les anciens fonds farinants seront grattés et brossés.
- Les traces de moisissures seront éliminées avec de l'eau de javel ou du vinaigre blanc si on est allergique au chlore

Application :

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation.
- Peut être appliqué sur un mur jusqu'à 50 % d'humidité. Au-delà, **nous consulter**.
- En couche primaire : 1 couche
- En couche de finition (aspect satin) : 2 couches
- On peut incorporer du colorant universel (maxi 2 %).


Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester.

Nettoyage : Eau

Température ambiante : Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage



Cette fiche a été mise à jour le 27/07/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.