

RAGREAGE P4/P4S FIBRE INT/EXT

- Hautes performances mécaniques
- Forte résistance au poinçonnement et au cisaillement
- Fibré
- Pompable
- Peut être peint, peut rester nu dans les locaux classés P3 au plus en intérieur

PICTO A+

DONNEES TECHNIQUES

- Consommation : 1,5kg / m² / mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 5,75 à 6,25L par sac de 25kg
- Epaisseurs admissibles : 3 à 30 mm

DESCRIPTION

Ragréage autolissant fibré destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement pour sol extérieur et intérieur jusqu'aux locaux classés P4/P4S. Peut rester nu en locaux P3 au plus en intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

Sols intérieurs et sols extérieurs si recouverts d'un carrelage ou d'une peinture **ou picto maison**

CARACTERISTIQUES

- Présentation : poudre grise
- Granulométrie : 0 à 0,5 mm
- Composition : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux

PERFORMANCES (1)

Conforme à la norme NF-EN 13813

- Pouvoir autolissant : jusqu'à 20 min
- Durée de vie du mélange : 30 min +/- 5 min
- Ouverture au trafic léger : env. 4 h +/- 1 h
- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : $\geq 1,5$
- Classe de résistance à la flexion : F5
- Classe de résistance à la compression : C25

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur. Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes (température / humidité relative).

SUPPORTS ADMIS ET REVETEMENTS ASSOCIES

Le taux d'humidité résiduelle lors de la pose du ragréage doit être conforme à celui demandé dans les documents de mise en œuvre (CPT, DTU, AT) des supports ou revêtements concernés.

Supports	Revetements	Délais de recouvrement (sur épaisseur minimale)
Dallage sur terre plein	Carrelage, moquette	6 h à 8 h
Support ciment	Revêtement PVC dalle ou	12 h à 24 h
Plancher chauffant à eau et réversible	Peinture, résine époxy*	12 h à 24 h
Panneau bois CTBH - CTBX - OSB3	Parquet collé *	24 h
Supports de rénovation (ancien carrelage, trace de colles, peinture poncée)		

*Sur ragréage d'épaisseur 5mm au minimum

MISE EN OEUVRE

Se reporter aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Température ambiante : +5°C à +30°C

Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à +10°C.

Eviter les courants d'air et l'exposition directe au soleil pendant le séchage.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance... Humidifier légèrement le support. 30 minutes à 2 heures avant la mise en œuvre du ragréage, appliquer une couche de **PRIMAIRE UNIVERSEL**.
- Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux defectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont defectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.

Cas des planchers chauffants à eau et/ou réversible

- Couper le chauffage des sols 48 heures avant l'application de l'enduit.
- Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures après la pose du revêtement final.

MISE EN ŒUVRE :

- Répartir le produit uniformément par de larges mouvements de va-et-vient avec une lisseuse pour chasser les bulles d'air et régler l'épaisseur souhaitée.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 25kg.

Conservation 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.