

FICHE TECHNIQUE



ENTREPRISE	LCD
TYPE DE CIMENT	CEM II/B-LL 32,5 R CE
CONDITIONNEMENT	25KG / 35KG

Fabriqué selon la norme CE.

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

LA NORME EN 197-1

Résistances à la compression :

Limite inférieure statistique à 2 jours	≥ 10 MPa
Limite inférieure statistique à 28 jours	$\geq 32,5$ MPa
Limite supérieure statistique à 28 jours	$\leq 52,5$ MPa

Autres caractéristiques :

Temps de prise garantie	>60 minutes
Stabilité garantie	<10 mm
Teneur en sulfate garantie	<4,0%
Constituants secondaires	<5%
Calcaire LL	21 à 35%

Date de révision : Janvier 2023