



ULTRA

SATIN

Peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a.



DESTINATION

- Protection et décoration des menuiseries (bois, métal, ...)
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches et humides.

PROPRIÉTÉS

- Très garnissant et opacifiant.
- Bel aspect satiné doux.
- Entretien facile.
- Produit gras facile à appliquer.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,52kg/L.

Extrait sec En poids : 81%.
En volume : 60%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 299g/L COV.

Présentation Liquide onctueux

Aspect du film Poché léger.

Brillant spéculaire 15 - 20 sous 60°, satiné moyen.

Rendement 7 à 9 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Hors poussière : 5 heures
(à 23°C et 50% H.R.) Sec : 8 heures
Recouvrable : 24 heures

Conditionnement 3L, 15L

TEINTES

Blanc et Teintes nuancier Cromology réalisables à partir du blanc courant et des bases
3L : Ps, Ms, Ts1 et Ts2
15L : Ps



Recommandations particulières

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application ▪ Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution ▪ Brosse, rouleau, pistolet : Prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils Nettoyage au White Spirit immédiatement après utilisation.

Préparation Brasser avant sa mise en œuvre.

Conditions d'application Conformes au DTU 59.1.

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus :

- Bois et dérivés de bois, sauf bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar...).

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

Préparation des supports Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

Supports non revêtus :

- Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression.

Supports revêtus :

- Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Supports	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de TOLL METAUX ANTIROUILLE*	1 couche d'ULTRA IMPRESS* ou de TOL PRIM U*
Finition	2 couches d'ULTRA SATIN	

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Précautions d'emploi ▪ Éviter les surcharges qui se traduisent par des zones à séchage ralenti et à fragilité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com



TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748